Ficha Técnica | Mobiliario Urbano / Pergolas

PMC-2

Pergola de madera

1. DESCRIPCIÓN

a) Pérgola: Cedro americano
Pino Oregón
Castaño

2. TRATAMIENTO

Tratamiento en AUTOCLAVE mediante sistema VAC-VAC, con productos orgánicos, de forma que la madera queda protegida a nivel de clase de uso 3 (EN 335), clase de uso 3: Situación en la cual el componente no está directamente enterrado en el suelo.

3. COMPOSICIÓN

- Pilares (sección 200x200 mm.) realizado con piezas encoladas.
- Basas (sección 282x282 mm.)
- Capiteles (sección parte superior: 311 x 311 mm.)
- Carreras (sección 190 x 90 mm.)
- Correas (sección 140 x 90 mm.)

4. ELEMENTOS DE FIJACIÓN

- Anclajes
- Tornillería.

5. DIMENSIONES

- Realizarse en longitudes y anchos variables según proyecto

6. TERMINACIÓN

- Toda la madera va protegida superficialmente con productos de tipo LASUR, que dejan el poro abierto y permiten la transpiración y movimientos propios de la madera, evitando la formación de películas rígidas, que en caso de movimientos dimensionales se desquebrajarían y formarían el efecto denominado escamado o caracoleado.

7. ESPECIFICACIONES SOBRE INSTALACIÓN

- Puede ser instalada en zona terriza o en pavimento

8. RECOMENDACIONES SOBRE MANTENIMIENTO

En este modelo se recomienda la realización de las siguientes operaciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo:

- Limpieza de pintadas.
- En la madera se recomienda la aplicación de al menos una mano de productos lasur a poro abierto una vez al año (en primavera o en otoño)
- Reposición de piezas de madera y/o tornillería.
- Anclado o fijación si estuviera suelta.